

Revestimiento cementicio CREST Aqua Finish

- NO REQUIERE VOLVER A PINTAR
- TECNOLOGÍA MICROBICIDA
- CALIDAD QUE PERDURA

DESCRIPCIÓN

Revestimiento cementicio para acabado decorativo en interior de piscinas y fuentes. Formulado con aditivos hidrofóbicos, pigmentos, bactericidas integrados y polímeros especiales, para lograr una alta resistencia en inmersión. Se puede aplicar sobre concreto o superficies de mortero cementicio. Alta resistencia al paso del agua. Fórmula con antihongos, microfibra y polímeros resistente en inmersión. Se puede aplicar bajo recomendación técnica sobre cerámica existente.



TABLA TÉCNICA

Presentación / Empaque	Saco
Color	Blanco, Gris, Platino y Azul
Tiempo de almacenaje	12 meses
Temperatura de aplicación	5° - 35 °C
Proporción de agua en la mezcla para 25 kg	7.5 - 8.5L
Espesor recomendado	de 3 a 6 mm
Resistencia a la Compresión 28 días	168 Kg/cm² a 24 hrs

Los valores promedio son obtenidos en condiciones controladas a 25 °C +/- 2 °C y humedad relativa del 50% +/- 5%

RENDIMIENTO PROMEDIO - Según espesores

Espesor (mm)	3	4.5	6
En saco 25 kg (mt²)	6	4	3

Los rendimientos obtenidos son calculados con el espesor uniforme. Si no se respeta el espesor el resultado podrá variar. La cantidad de agua en la mezcla deberá ser la que marca cada empaque, si la cantidad de agua es distinta, el resultado podrá variar. Se recomienda tener la superficie plana para no tener un espesor muy variable. En estos rendimientos no se tomó en cuenta desperdicio.

USOS RECOMENDADOS

Crest Aqua Finish® es un revestimiento recomendado para aplicarse en superficies afinadas de concreto, losas de concreto o cualquier superficie que tenga un terminado liso. En superficies muy porosas, se recomienda utilizar Crest Concrete Bond® como "primer" aplicado con brocha. No es recomendado aplicarse sobre superficies recubiertas con pintura o de acabado metálico. Para mayor requerimiento de la superficie utilice Crest Bond Profesional® que incrementa la adherencia.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de preparar la mezcla es necesario acondicionar la superficie. Esta deberá ser dimensionalmente estable, perfectamente nivelada, estar limpia y libre de aceite, polvo, grasa, pintura, cera, desmoldantes o cualquier tipo de impureza que pueda inhibir la adherencia.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- 1.- Vacíe en un recipiente de 7.5 a 8.5 litros de agua limpia (Para 25 kg).
- 2.- Agregue un saco de Crest Aqua Finish®.
- 3.- Revuelva bien hasta formar una mezcla homogénea logrando la consistencia y trabajabilidad adecuada. Deje reposar la mezcla por 10 minutos.
- 4.- Mezcle nuevamente y Crest Aqua Finish® quedará listo para su uso. Es muy importante NO AGREGAR MÁS AGUA después de preparada la mezcla. Las propiedades de Crest Aqua Finish® se verán afectadas.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- 1.- Moje previamente la superficie donde se va a aplicar el Crest Aqua Finish®.
- 2.- Aplique una capa de Crest Aqua Finish® de 3 a 4 mm, cubriendo toda la superficie con una llana metálica lisa.
- 3.- Deje secar la aplicación por 24 horas.
- 4.- Aplique una segunda capa de 2 a 3 mm, de manera que el grosor total (incluyendo la primera capa), no exceda los 7 mm.
- 5.- Utilice una llana de esponja o flota (frotacho/ platacho) para obtener el acabado final.

IMPORTANTE: Deje transcurrir 14 días después de la instalación para llenar con agua la piscina y 7 días más para estabilizar el agua.

ACABADOS

Existen múltiples formas de dar el acabado dependiendo de la experiencia del instalador. Es recomendable hacer el acabado mientras la aplicación está húmeda. El acabado de Crest Aqua Finish® deberá ser lo más liso que sea posible. Evite accidentes o lesiones en la piel con un mal acabado.

RECOMENDACIONES

Para lograr una mejor resistencia, se recomienda mojar la superficie 24 horas después de haber aplicado la segunda capa y repetir la operación 2 veces al día durante los siguientes 3 días. Para obtener la trabajabilidad inicial, sólo es necesario volver a mezclar. Las condiciones climatológicas extremas de temperatura y humedad relativa afectan el tiempo de secado, por lo que es necesario verificar que Crest Aqua Finish® se mantenga fresco al tacto durante su aplicación. Para asegurar la estabilidad de Crest Aqua Finish®, mantenga el agua de piscina con los tratamientos adecuados en PH y contenido de cloro, ya que en caso contrario afectará su garantía y resistencia en el tiempo.

VARIACIONES DE TONO EN COLORES

Se recomienda para la aplicación de Crest Aqua Finish®, no mojarlo recién instalado, ya que puede provocar cambio de tonos. Para lograr el mismo tono en toda la superficie, es necesario utilizar la misma cantidad de agua en todas las mezclas. Se recomienda revestir muros completos para evitar diferencias en uniones y empalmes visibles entre diferentes aplicaciones.

No nos hacemos responsables por variaciones en los tonos de colores en Crest Aqua Finish® derivados de malas prácticas de instalación. El producto deberá ser aplicado por instaladores preparados, procurando mantener las recomendaciones en cuanto a cantidad de agua, temperatura de aplicación, etc. Evitar agregar mucha agua al realizar el acabado final con esponja o flota (frotacho/ platacho), esto puede ocasionar que las sales minerales que contiene el agua afecten la tonalidad del color. Ligeras variaciones de tono pueden ocurrir por el mismo comportamiento del acabado.

VARIACIONES DE TONO EN COLORES

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada. Los materiales y recubrimientos a utilizar, deben de cumplir con las normas de calidad.

ADVERTENCIA: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua limpia durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato.

Si requiere más información técnica, consulte su ficha técnica o en www.crest.cl

Para soporte y asistencia técnica, visite nuestro sitio de internet www.crest.cl, llame a nuestro Fono Crest: +56 2 2387 4200 o escribanos a: soportetecnico@crest.cl

PRODUCTO FABRICADO EN CHILE POR SOLUTEK SPA
Lo Boza 120 A, Pudahuel, Santiago, Chile.
www.crest.cl

